

济南市历城区汽车用制动器衬片产品质量监督抽查实施细则

(2024 年版)

1 抽样

1.1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

1.2 抽样基数

抽查样品基数满足抽样数量即可。

1.3 抽样范围

抽查产品种类包括 M₁、M₂、N₁、O₁、O₂ 类车辆使用的盘式衬片、M₁、M₂、N₁、O₁、O₂ 类车辆使用的鼓式衬片、M₃、N₂、N₃、O₃、O₄ 类车辆使用的盘式衬片、M₃、N₂、N₃、O₃、O₄ 类车辆使用的鼓式衬片。

1.4 抽样数量

表 1 汽车用制动器衬片产品抽样数量要求

产品类别	检验样品（片）	备用样品（片）
M ₁ 、M ₂ 、N ₁ 、O ₁ 、O ₂ 类车辆使用的盘式衬片	16	16
M ₁ 、M ₂ 、N ₁ 、O ₁ 、O ₂ 类车辆使用的鼓式衬片	16	16
M ₃ 、N ₂ 、N ₃ 、O ₃ 、O ₄ 类车辆使用的盘式衬片	16	16
M ₃ 、N ₂ 、N ₃ 、O ₃ 、O ₄ 类车辆使用的鼓式衬片	8	8

2 检验依据

表 2-1 M₁、M₂、N₁、O₁、O₂ 类车辆使用的盘式衬片产品检验项目

序号	检验项目		检验方法
1	有害成分限量	有害元素	JC/T 2268
2	摩擦性能		GB/T 34007
3	剪切强度		GB/T 22309

表 2-2 M₁、M₂、N₁、O₁、O₂类车辆使用的鼓式衬片产品检验项目

序号	检验项目		检验方法
1	有害成分限量	有害元素	JC/T 2268
2	摩擦性能		GB/T 17469
3	剪切强度		GB/T 22309

表 2-3 M₃、N₂、N₃、O₃、O₄类车辆使用的盘式衬片产品检验项目

序号	检验项目		检验方法
1	有害成分限量	有害元素	JC/T 2268
2	摩擦性能		GB/T 34007
3	剪切强度		GB/T 22309

表 2-4 M₃、N₂、N₃、O₃、O₄类车辆使用的鼓式衬片产品检验项目

序号	检验项目		检验方法
1	有害成分限量	有害元素	JC/T 2268
2	摩擦性能		GB/T 34007

注：上表所列检验项目是有关法律、法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 5763 汽车用制动器衬片

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4 异议复检

本细则中确定的全部检验项目，采用备用样品进行复检。