

济南市历城区儿童地垫产品质量监督抽查实施细则

1 抽样

1.1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。

1.2 抽样基数

抽查样品基数满足抽样数量即可。

1.3 抽样数量

每批次产品抽取样品 2 个，其中 1 个作为检验样品，1 个作为备用样品。如遇特殊样品可适当增加检验和备样数量，以满足检测用最小样品量的要求。

2 检验项目及检测方法

表 1 儿童地垫产品检验项目

序号	检验项目	检验方法
一、机械与物理性能（正常使用）		
1	材料	GB 6675.2（含第 1 号修改单）
2	小零件	GB 6675.2（含第 1 号修改单）
3	功能性锐利边缘	GB 6675.2（含第 1 号修改单）
4	模塑玩具边缘	GB 6675.2（含第 1 号修改单）
5	可触及的锐利尖端	GB 6675.2（含第 1 号修改单）
6	功能性锐利尖端	GB 6675.2（含第 1 号修改单）
7	用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜	GB 6675.2（含第 1 号修改单）
8	18 个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳	GB 6675.2（含第 1 号修改单）
9	18 个月以下儿童使用的玩具上的自回缩绳	GB 6675.2（含第 1 号修改单）
10	玩具袋上的绳索	GB 6675.2（含第 1 号修改单）
二、机械与物理性能（可预见的合理滥用）		
1	小零件	GB 6675.2（含第 1 号修改单）

2	模塑玩具边缘	GB 6675.2（含第 1 号修改单）
3	可触及的锐利尖端	GB 6675.2（含第 1 号修改单）
三、易燃性能		
1	一般要求	GB 6675.3
四、特定元素的迁移		
1	最大限量要求	GB 6675.4
五、增塑剂		
1	限定增塑剂限量要求	GB/T 22048-2015 或 GB/T 22048-2022

注：上表所列检验项目是有关法律、法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 标准依据

- GB 6675.1 玩具安全 第 1 部分:基本规范
- GB 6675.2 玩具安全 第 2 部分:机械与物理性能（含第 1 号修改单）
- GB 6675.3 玩具安全 第 3 部分:易燃性能
- GB 6675.4 玩具安全 第 4 部分:特定元素的迁移
- 相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件
- 现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不

参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4 异议复检

本细则中确定的全部检验项目，采用备用样品进行复检。