

济南市历城区普通胶合板产品质量监督抽查实施细则

(2025 年版)

1 抽样

1.1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

1.2 抽样基数

抽查样品基数满足抽样数量即可。

1.3 抽样数量

普通胶合板每批次产品抽取样品 5 张，其中 3 张作为检验样品，2 张作为备用样品。

当单张样品无法满足标准规定的制样尺寸时，可适当抽取符合要求的样品数量。

2 检验项目及检测方法

表 1 普通胶合板产品检验项目

序号	检验项目	检测方法
1	含水率	GB/T 9846 GB/T 17657-2013
2	胶合强度	GB/T 9846 GB/T 17657-2013
3	浸渍剥离	GB/T 9846 GB/T 17657-2013
4	静曲强度	GB/T 9846 GB/T 17657-2013
5	弹性模量	GB/T 9846 GB/T 17657-2013
6	甲醛释放量	GB 18580 GB/T 39600 GB/T 17657-2013

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 标准依据

GB/T 9846 普通胶合板

GB 18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T 39600 人造板及其制品甲醛释放量分级

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4 异议复检

本细则中确定的全部检验项目，采用备用样品进行复检。