

# 济南市历城区食品接触用塑料包装容器、工具等制品产品质量监督 抽查实施细则（2025年版）

## 1 抽样

### 1.1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

### 1.2 抽样基数

抽查样品基数满足抽样数量即可。

### 1.3 抽样范围

抽查产品种类包括食品接触用塑料包装容器（包含但不限于聚酯(PET)无汽饮料瓶，聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）饮品瓶，聚碳酸酯（PC）饮水罐，聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯，塑料瓶盖、垫片，其他类塑料瓶坯、塑料桶、杯、瓶、盒等）、食品接触用塑料工具（刀、叉、勺、盒、碗、杯等塑料一次性餐具，聚丙烯饮用吸管，塑料菜板等其他类食品接触用塑料工具）。

### 1.4 抽样数量

每批次产品抽样数量见表 1 规定。

**表 1 食品接触用塑料包装容器、工具等制品抽取样品数量**

序号	产品名称		抽样数量
1	食品接触 用塑料包 装容器	聚酯(PET)无汽饮料瓶	抽取样品 50 个，其中 40 个作为检验样品，10 个作为备用样品。
2		聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）饮品瓶	抽取样品 50 个，其中 40 个作为检验样品，10 个作为备用样品。
3		聚碳酸酯（PC）饮水罐	抽取样品 30 个，其中 20 个作为检验样品，10 个作为备用样品。
4		聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯	抽取样品 40 个，其中 30 个作为检验样品，10 个作为备用样品。
5		其他类塑料瓶坯、塑料桶、杯、瓶、盒等	（1）容量≤500mL 的样品：抽取样品 30 个，其中 20 个作为检验样品，10 个作为备用样品。 （2）500mL<容量<3L 的样品：抽取抽取样品 11 个，其中 9 个作为检验样品，2 个作为备用样品。 （3）容量≥3L 的样品：抽取抽取样品 3 个，其中 2 个作为检验样品，1 个作为备用样品。
6		塑料瓶盖、垫片	抽取样品 100 个，其中 50 个作为检验样品，50 个作为备用样品。
7	食品接触	刀、叉、勺、盒、碗、杯等塑料一次性餐具	抽取样品 120 个，其中 80 个作为检验样品（包括微生物检样 40 个，单独封样），40 个作为备用样品。 其中盒、碗、杯容量大于 500mL 时，抽取

序号	产品名称		抽样数量
	用塑料工具		样品 40 个，其中 30 个作为检验样品（包括微生物检样 10 个，单独封样），10 个作为备用样品。
8		聚丙烯饮用吸管	抽取样品 150 个，其中 100 个作为检验样品，50 个作为备用样品。
9		塑料菜板	抽取样品 3 个，其中 2 个作为检验样品，1 个作为备用样品。
10		其他类食品接触用塑料工具	抽取样品 60 个，其中 40 个作为检验样品，20 个作为备用样品。

## 2 检验项目及检测方法

表 2-1 食品接触用塑料包装容器产品检验项目

序号	检验项目	检测方法
聚酯 (PET) 无汽饮料瓶 / 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 饮品瓶	1	密封性能 QB/T 2357-1998 GB/T 41167
	2	跌落性能 QB/T 2357-1998 GB/T 41167
	3	乙醛含量 QB/T 2357-1998
	4	感官要求 GB 4806.7
	5	总迁移量 GB 31604.8
	6	高锰酸钾消耗量 GB 31604.2
	7	重金属 (以 Pb 计) GB 31604.9
	8	芳香族伯胺迁移总量 GB 31604.52
	9	脱色试验 GB 31604.7
	10	特定迁移总量 (以对苯二甲酸计) GB 31604.21
	11	特定迁移总量 (以乙二醇计) GB 31604.44
聚碳酸酯 (PC) 饮水罐	1	密封性能 QB/T 2460-1999 GB/T 41000
	2	跌落性能 QB/T 2460-1999 GB/T 41000
	3	感官要求 GB 4806.7
	4	总迁移量 GB 31604.8
	5	高锰酸钾消耗量 GB 31604.2
	6	重金属 (以 Pb 计) GB 31604.9

	7	芳香族伯胺迁移总量	GB 31604.52
	8	脱色试验	GB 31604.7
	9	双酚 A 迁移量	GB 31604.10
	10	苯酚迁移量	GB 31604.46
聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶坯	1	乙醛含量	BB/T 0060
	2	感官要求	GB 4806.7
	3	总迁移量	GB 31604.8
	4	高锰酸钾消耗量	GB 31604.2
	5	重金属 (以 Pb 计)	GB 31604.9
	6	芳香族伯胺迁移总量	GB 31604.52
	7	脱色试验	GB 31604.7
	8	特定迁移总量 (以对苯二甲酸计)	GB 31604.21
	9	特定迁移总量 (以乙二醇计)	GB 31604.44
塑料瓶盖、垫片, 其他类塑料瓶坯、塑料桶、杯、瓶、盒等	1	感官要求	GB 4806.7
	2	总迁移量	GB 31604.8
	3	高锰酸钾消耗量	GB 31604.2
	4	重金属 (以 Pb 计)	GB 31604.9
	5	芳香族伯胺迁移总量	GB 31604.52
	6	脱色试验	GB 31604.7
	7	单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移总量限量、最大残留量	相关食品安全国家标准

表 2-2 食品接触用塑料工具产品检验项目

序号	检验项目	检测方法	
塑料一次性餐饮具	1	负重性能	GB/T 18006.1
	2	耐温性能	GB/T 18006.1
	3	感官要求	GB 4806.7
	4	总迁移量	GB 31604.8

	5	高锰酸钾消耗量	GB 31604.2
	6	重金属（以 Pb 计）	GB 31604.9
	7	芳香族伯胺迁移总量	GB 31604.52
	8	脱色试验	GB 31604.7
	9	单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移总量限量、最大残留量	相关食品安全国家标准
	10	大肠菌群	GB 14934
	11	沙门氏菌	GB 14934
	12	霉菌	GB 4789.15
聚丙烯饮用吸管、塑料菜板等其他类食品接触用塑料工具	1	感官要求	GB 4806.7
	2	总迁移量	GB 31604.8
	3	高锰酸钾消耗量	GB 31604.2
	4	重金属（以 Pb 计）	GB 31604.9
	5	芳香族伯胺迁移总量	GB 31604.52
	6	脱色试验	GB 31604.7
	7	单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移总量限量、最大残留量	相关食品安全国家标准

注：

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

### 3 判定规则

#### 3.1 标准依据

GB 4806.7 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB/T 41167 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）饮品瓶通用技术要求

GB/T 41000 聚碳酸酯（PC）饮水罐质量通则

GB/T 18006.1 塑料一次性餐饮具通用技术要求

GB/T 24693 聚丙烯饮用吸管

GB/T 17876 包装容器 塑料防盗瓶盖

BB/T 0025 30/25mm 塑料防盗瓶盖  
BB/T 0048 组合式防伪瓶盖  
BB/T 0060 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯  
QB/T 1870 塑料菜板  
QB/T 4049 塑料饮水口杯  
QB/T 2357-1998 聚酯（PET）无汽饮料瓶  
QB/T 2460-1999 聚碳酸酯（PC）饮用水罐

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

### 3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

## 4 异议复检

本细则中确定的密封性能、跌落性能、乙醛含量、负重性能、耐温性能、感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以 Pb 计）、芳香族伯胺迁移总量、脱色试验、特定迁移总量（以对苯二甲酸计）、特定迁移总量（以乙二醇计）、单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移总量限量、最大残留量项目，采用备用样品进行复检。

本细则中确定的大肠菌群、沙门氏菌、霉菌检验项目，不进行复检。